



# GODE RÅD OM ASFALTBELÆGNINGER

Nyttig information

*Asfaltbelægninger udsættes for mange forskellige påvirkninger, og en del af disse kan være skadelige for levetiden og komforten. Man kan dog selv gøre noget for at forebygge skader.*

## “LANGTIDSTRYK”

### – STATISK BELASTNING

Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger – altså langtidstryk fra f.eks. tunge parkerede køretøjer.

Sagen er, at asfalt er delvist fleksibelt og derfor giver sig ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage trykmærker i belægningen. Når man parkerer tunge og/eller skarpe genstande på asfalt, skal trykfordelingen derfor udlignes ved at placere disse på strøer eller plader.

### OLIE- OG KEMIKALIEPÅVIRKNING

Asfalt består af sten og bitumen, som er et (ikke giftigt) olieprodukt.

Asfaltbelægningen kan opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier, og al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås.

Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opslugning med sand, kattegrus eller savsmuld.

### VARMEPÅVIRKNING

På varme sommerdage kan asfalten blive over 50 grader varm.

I den situation er belægningen særlig følsom over for vridskader ved skarpe drejninger og trykmærker fra parkerede køretøjer.

Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at strø belægningen med et tyndt lag kvartssand.

### TID OG SLID

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter, og den vil f.eks. få stentab, slaghuller og revner.

De skader giver adgang for vand i belægningen og vil over tid nedbryde belægningen.

Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader.

Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en let og billig forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til de oprindelige.

### FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Hvis din vej trænger til reparation eller vedligeholdelse, så kontakt Arkil for et uforpligtende tilbud.

**SYDDANMARK**  
(Sønderjylland)  
Tingvejen 32  
6500 Vojens  
Tel. 74 54 11 00

**ØST- OG MIDT  
JYLLAND**  
Birkemosevej 5  
8361 Hasselager  
Tel. 86 28 30 55

**NORD- OG  
VEST JYLLAND**  
Folmentoftvej 4  
7800 Skive  
Tel. 97 52 28 88

**SJÆLLAND**  
Fiskerhusvej 24  
4700 Næstved  
Tel. 55 54 11 01



# GODE RÅD OM ASFALTBELÆGNINGER

Nyttig information

## HVORDAN PLANLÆGGES VEDLIGEHOLDELSE AF VEJEN?

Man bør gå vejen efter et par gange om året for at tjekke, om f.eks. vinteren har forårsaget skader, som skal udbedres.


Det kan være revner, slaghuller eller kanter, der er kørt i stykker.

Få en professionel virksomhed, f.eks. Arkil, til at se på og udbedre skaderne.

Det er godt at tjekke sin vej med faste mellemrum, fordi belægningens øverste lag, slidlaget, fungerer som regnfrakke, der beskytter de nedre bærelag.

Kommer vand først ned i bærelaget, bliver nedbrydningen alvorlig og dyr at rette op på.

Sagt på en anden måde: Belægninger kan ødelægges af vand – derfor skal det holdes ude.



## HVORFOR VEDLIGEHOLDE ASFALTBELÆGNINGERNE?

Det er vigtigt, at vejen bevarer sin værdi, så de penge, der er bundet i asfaltbelægningerne, er givet bedst muligt ud.

Det er ærgerligt og dyrt, hvis belægningerne skal fornyes efter bare halvdelen af den forventede levetid på grund af manglende vedligeholdelse.

Hvor meget og hvor ofte vedligeholdelse er nødvendig, afhænger bla. af hvor stor trafikbelastningen er.

### FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Hvis din vej trænger til reparation eller vedligeholdelse, så kontakt Arkil for et uforpligtende tilbud.

**SYDDANMARK**  
(Sønderjylland)  
Tingvejen 32  
6500 Vojens  
Tel. 74 54 11 00

**ØST- OG MIDT  
JYLLAND**  
Birkemosevej 5  
8361 Hasselager  
Tel. 86 28 30 55

**NORD- OG  
VEST JYLLAND**  
Folmentoftvej 4  
7800 Skive  
Tel. 97 52 28 88

**SJÆLLAND**  
Fiskerhusvej 24  
4700 Næstved  
Tel. 55 54 11 01

